



TECHNISCHE FICHE

GEKLEURDE LIJMMORTEL VOOR STEENSTRIPS

OMSCHRIJVING

Vezelversterkte, gekleurde en hoogwaardige ééncomponentkleefmortel (C2TE S1) voor het plaatsen van steenstrips op gevels, om een strak, modern en voegloos uitzicht te bekomen. Dankzij zijn uitstekende hechting en vervormbaarheid is dit product enorm veelzijdig. Het is geschikt voor het verlijmen van steenstrips van elke porositeit, op nieuwe en bestaande ondergronden.

TOEPASSINGSGBIEDEN

SEIFERT **gekleurde lijm mortel** voor steenstrips is uitermate geschikt voor het verlijmen van zowel absorberende als weinig- absorberende steenstrips.

Deze **gekleurde lijm mortel** kan ook gebruikt worden voor buitengevelisolatie-systemen (BGI). Raadpleeg voor de opstart van uw werf vrijblijvend onze technische dienst (Tel. 09/281.07.77) voor meer gedetailleerde info.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De ondergrond moet ruw, schoon, ongeschonden en stofvrij zijn zonder olieresten, pleisterresten en cementslib.
- De muur mag geen vocht afscheiden of bevroren zijn.
- Bij droog beton of bepleistering de ondergrond bevochtigen enkele uren voordat de steenstrips worden geplaatst.
- Controleer de goede hechting van de bestaande ondergrond.
- Verwijder alle loszittende delen en herstel indien nodig.
- Krab of schuur eventuele resten van lak, afgebladerde verf of lijm weg.
- Reinig indien nodig zorgvuldig de gevel met een hogedrukreiniger en laat volledig drogen.

VERWERKING EN GEBRUIK

- Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 27°C.
- Open tijd: ± 30 minuten.
- Correctietijd: ± 20 minuten.
- Verwerkbaarheid: ± 3 uur
Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer; bij hogere temperaturen en/of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur.
- Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen 48 uur; dit om de kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Meng 1 zak gekleurde lijm mortel van 25 kg met 6 à 6,5 liter zuiver water, oftewel ± 24 à 26 % water, tot er een homogene, klontervrije massa ontstaat. Gebruik een elektrische mengmachine op lage snelheid om het product te mengen. De aangemaakte lijm mortel na ± 10 minuten nogmaals goed mengen.
- Meng geen oude lijm mortel met verse lijm mortel specie en deze lijm mortel mag ook niet met andere producten gemengd worden.
- Indien de binding van de mortel is ingetreden mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.
- Breng de gekleurde lijm mortel aan met behulp van een lijm kam onder een hoek van 60°. Breng op de achterzijde van de steenstrips een fijn laagje lijm mortel aan van ± 1 mm en plaats de steenstrips zodanig dat er een volledig contact ontstaat tussen de ondergrond en de steenstrips.

NABEHANDELING






- Bij warm weer en/of droge wind het oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en de kwaliteit te garanderen.
- Bescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiingen te verminderen.
- Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden wel voorkomen. Wij kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden op het eindresultaat.

KENMERKEN

- Initiële hechting na 28 dagen (MPa): ≥ 1
- Vervormbaarheid (mm): ≥ 3
- Temperatuurbestendigheid: - 20°C tot + 80°C
(waarden bepaald in het laboratorium bij 23°C en 50 % relatieve vochtigheid, volgens de geldende norm)

KLEUREN

Gekleurde lijmortel is verkrijgbaar in 5 standaardkleuren, andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag. We hebben meer dan 200 kleuren in ons gamma.

Wit	
Grijs	
Zwart	
Rood	
Paars	

** De tinten kunnen vanwege de drukprocedés niet kleurgetrouw worden weergegeven.*

VERPAKKING EN VERBRUIK

Zak van 25 kg

5 à 6 m²/zak 25 kg.

BEWARING

1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.

TIP

- De sterkte en de zuiging van de stenen bepalen grotendeels de hechtsterkte van de geplaatste mortel. Het gebruik van te natte of te droge steenstrips kan tot een slechte hechting leiden.
- Houd er rekening mee dat alle gedrukte kleurtinten op deze Technische Fiche om druktechnische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins verbinden.
- Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (houd er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve uit te voeren werk).
- Controleer het nummer van de **gekleurde lijmortel** en beoordeel de bestelde **gekleurde lijmortel** vóór verwerking.
- Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.
- Het reinigen van de afgewerkte gevel met een hogedrukreiniger is NIET aanbevolen.
- Meest recente Technische Fiche beschikbaar op **www.seifert.be**.
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op **www.seifert.be**.
- Vragen? Contacteer uw Seifert technisch adviseur, Dieter Vandenbossche (0471/78.75.98)!