

## IKO enertherm ALU PURE

### Productbeschrijving:

IKO enertherm ALU PURE is een **100 % CFK's, HCFK's of HFK's - vrije** isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim, bekleed aan beide zijden met een niet gemarkeerde gasdichte aluminiumfolie.

### Toepassingsgebieden:

**Wrap:** buitenmuur isolatie

**Wall:** spouwmuur isolatie

### Randafwerking:



Tand en groef (TG)

### Thermische prestaties:

Warmtegeleidingscoëfficiënt: (EN 13165)  $\lambda$ D: **0,022 W/(m.K)**

### Technische gegevens:

- Volumegewicht:  $\pm$  **32 kg/m<sup>3</sup>**
- Druksterkte bij 10 % vervorming:  $\geq$  **150 kPa (15 ton/m<sup>2</sup>)**
- Gesloten cellen: **meer dan 95%**
- Waterdampdiffusieweerstand: PIR-schuim:  $\mu = 60$  - ALU cachering:  $\mu > 100.000$
- Waterabsorptie lange termijn: WLT klasse 1 (<1%)



### Brandeigenschappen:

Brandreactieklasse volgens EN 13501-1: **Klasse D-s2, d0**

Brandreactieklasse 'end-use' volgens EN 13501-1: **Klasse B-s2,d0** (vezelcement gevelbekleding)

*De brandreactie van dit isolatieproduct is geen maatstaf voor de uiteindelijke brandveiligheid van de totale constructie of het gebouw. De isolatieproducten dienen conform de toepassingsvoorwaarden uit het testrapport geplaatst te worden rekening houdende met de brandveiligheidseisen die gelden voor het beoogde toepassingsdomein en de complete constructie. Raadpleeg onze gids 'brandveilig gebouwoontwerp' voor meer informatie: <https://www.enertherm.eu/nl/onze-visie-op-brandveiligheid/>*

### Technische goedkeuringen:

**Europa:** CE markering - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS (-20,-)1-DLT (2)5-TR60-CS(10Y)150-WL(T)1

### R<sub>D</sub>-waarden en verpakkingseenheid per dikte:

Dikte (mm)		60	80	100	120	140	160
R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)		2,70	3,60	4,50	5,45	6,35	7,25
1200 x 600	m <sup>2</sup> /pak	5,76	4,32	3,60	2,88	2,16	1,44
	m <sup>2</sup> /pal	57,60	43,20	36,00	28,80	25,92	23,04

Raadpleeg de toepassingsbrochure voor beschikbaarheid in uw land.