


# POROTHERM Silentbrick 20

Herkomst / Origine: Kortemark



Beschikbare afmetingen / Formats disponibles:

Fabricagematen (L x B x H) Mesures de fabrication (L x E x H)	Tolerantie/Spreidng Tolérance/Répartition	Nettogeicht/st Poids net/pc	Lambda waarde (λUi) Valeur Lambda (λUi)	CE code Code CE	Bruto droge volumemassa (gem.) Masse volumique sèche brute (moy.)	Categorie Catégorie	Karakt. en gedeclareerde gemiddelde druksterkte Résistance à la comp. caract. et décl. moy.
288 x 138 x 88 mm	T1/R1	3,825 kg	0,35 W/mK	12769810-B1-1282	1150 kg/m <sup>3</sup>	D1	20 N/mm <sup>2</sup>
288 x 188 x 88 mm	T1/R1	5,550 kg	0,35 W/mK	12769820-B1-1282	1150 kg/m <sup>3</sup>	D1	20 N/mm <sup>2</sup>



# POROTHERM Silentbrick 20



## Herkomst / Origine: Kortemark

Binnenmuurstenen / Blocs pour murs intérieurs

### Gebruik:

Het thermisch isolerend dragend en niet-dragend niet decoratief opgaand metselwerk zal uitgevoerd worden in geperforeerde isolerende snelbouwbakstenen "Porotherm Silentbrick 20" fabriceerd op basis van plastische klei met toevoeging van afmageringsmiddelen en oxiderend gebakken op minstens 990°C.

De "Porotherm Silentbrick 20" snelbouwbladen beantwoorden voor wat betreft maattoleranties (T1), vormeigenschappen, uitzichtkenmerken en perforaties aan de eisen van de norm EN 771-1 "Voorchriften voor metselstenen - Deel 1: metselbakstenen". De snelbouwbladen "Porotherm Silentbrick 20" moeten conform zijn aan het merk Benor volgens PTV 23-003. Vóór uitvoering zullen monsters door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

### Prestatiecriteria:

#### • Druksterkte:

Gedeclareerde gemiddelde druksterkte volgens NBN EN 771-1 (CE-declaratie) en karakteristieke druksterkte volgens NBN B 24-301:  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ .

De schijnbaar lagere druksterkte, die voortvloeien uit de gedeclareerde gemiddelde druksterkte (EN 771-1) ten opzichte van de vroegere gemiddelde druksterkte zijn niet te wijzen aan een minder sterke steen, doch wel aan een andere statistische benadering van de meetresultaten.

#### • Vorstbestendigheid:

Euroklasse F0 – niet gecertificeerd volgens NBN B 27-009

#### • Initiële wateropzuiging:

IW2 volgens PTV 23-003

#### • Hygrometrische krimp en opzwelling:

Volgens NBN B 24-208:  $\leq 0,1 \text{ mm/m}$

### Usage:

La maçonnerie thermiquement isolante, portante et non portante, non décorative sera réalisée en blocs treillis perforés isolants "Porotherm Silentbrick 20" fabriqués à base d'argile plastique avec addition d'amaigrissants et cuits en oxydant à au moins 990°C.

Les blocs treillis "Porotherm Silentbrick 20" répondent en ce qui concerne les tolérances de dimensions (T1), les caractéristiques de forme, les caractéristiques d'aspect et les perforations aux exigences de la norme EN 771-1 "Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 1: Briques en terre cuite".

Les blocs treillis "Porotherm Silentbrick 20" doivent être conformes à la marque Benor suivant PTV 23-003.

Avant exécution des travaux, des échantillons seront déposés au chantier par l'entrepreneur pour l'agrément par le maître de l'ouvrage.

### Critères de prestation:

#### • Résistance à la compression:

Résistance à la compression moyenne déclarée selon NBN EN 771-1 (déclaration CE) et résistance à la compression caractéristique selon NBN B 24-301:  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ .

Les résistances à la compression apparemment moins élevées découlant de la résistance à la compression moyenne déclarée (selon EN 771-1) par rapport à la résistance à la compression moyenne d'antan ne sont pas dues à une brique moins résistante, mais bien à une approche statistique des résultats de mesure différente.

#### • Résistance au gel:

Classe Euro F0 – non-certifiée selon NBN B 27-009

#### • Porosité initiale:

IW2 selon PTV 23-003

#### • Retrait et dilatation hygrométrique:

Selon NBN B 24-208:  $\leq 0,1 \text{ mm/m}$

### Noot:

Het beschreven product beschikt over sterke akoestische kwaliteiten. Voor producten met sterke thermisch isolerende kwaliteiten verwijzen we naar de Thermobrick, Rendement Plus en Lijm-Systeem.

### Note:

Le produit décrit ci-dessus dispose de bonnes qualités acoustiques. Pour les produits de bonnes qualités d'isolation thermique, nous vous référons au Thermobrick, Rendement Plus et Système-Collage.

Akoestische isolatie / Isolation acoustique (volgens massawet / selon la loi de la masse)						
	Onbepleisterd Non plâtré		Eenzijdig bepleisterd Plâtrage d'un côté		Tweezijdig bepleisterd Plâtrage des deux côtés	
	Categorie NBN S 01-400	Rw (dB)	Categorie NBN S 01-400	Rw (dB)	Categorie NBN S 01-400	Rw (dB)
288 x 138 x 88 mm	III a	48,3	II b	49,2	II b	50,1
288 x 188 x 88 mm	II b	50,9	II b	51,7	II b	52,3

De genormaliseerde druksterkte ( $f_b$ ) wordt berekend volgens NBN EN 1996-1-1-ANB uit de gedeclareerde gemiddelde druksterkte ( $f_{mean}$ ), de vormfactor  $\delta$  uit Tabel 3.9-ANB en  $\delta_c$  ( $\delta_c = 1$ ).

La résistance à la compression normalisée ( $f_b$ ) est calculée selon NBN EN 1996-1-1-ANB sur base de la résistance à la compression moyenne déclarée ( $f_{mean}$ ), du coefficient de forme  $\delta$  du tableau 3.9-ANB et  $\delta_c$  ( $\delta_c = 1$ ).

Bijkomende prestatiecriteria + CE declaratie beschikbaar via <http://ce.wienerberger.be>

#### Conformiteitskeurmerk en normen:

In het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn kan de fabrikant de CE-declaratie voorleggen.

De producten worden geleverd met het Benor-label, welke de overeenkomstigheid aan het CE-label en aan de normen NBN EN 771-1 en PTV 23-003 garandeert.

#### Februari 2012.

- Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.
- Er wordt geen garantie verleend op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.
- Niets uit deze tekst mag zonder onze toestemming worden veranderd.

Critères de prestation complémentaires + déclaration CE disponibles sur <http://ce.wienerberger.be>

#### Certificat de conformité et normes.

Dans le cadre de la Directive Européenne de Produits de Construction, le fabricant peut soumettre la déclaration CE.

Les produits sont livrés avec le label BENOR, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 771-1 et PTV 23-003.

#### Février 2012.

- Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les publications précédentes. Le fabricant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière version du texte descriptif.
- On ne peut pas garantir l'intégralité de ce document, car il nous est impossible de juger de l'usage spécifique, du respect du savoir-faire, de la mise en œuvre, de la qualité du mortier utilisé et des conditions atmosphériques. C'est pourquoi nous ne pouvons être tenus responsables de l'utilisation sur base de ce texte descriptif.
- Aucune modification n'est tolérée sans notre autorisation préalable.



POROTHERM  
Silentbrick 20

